



ECAP[®] AXC

Acrylic Siloxane Colour

ENDUIT DE PAREMENT GRÉSÉ EN PÂTE À BASE D'ACRYLIQUE ET DE SILOXANE, DE FAIBLE ÉPAISSEUR ET PRÊT À L'EMPLOI

ECAP[®] AXC - Acrylic Siloxane Colour

Enduit de parement grésé en pâte à base d'acrylique et de siloxane, de faible épaisseur et prêt à l'emploi

DESCRIPTIF	Enduit de finition organique en pâte, prêt à l'emploi, à base d'acrylique et de siloxane, pour une utilisation intérieure et extérieure. Avantages du produit : perméable à la vapeur d'eau, haute résistance à l'humidité, capacité autonettoyante, bonne résistance mécanique, additif anti-moisissure (évite le développement des algues, champignons et moisissures), bonne résistance aux intempéries. Le choix précis des liants acryliques et siloxanes, combiné à la qualité des colorants, donne un effet perlant et assure durabilité et brillance des teintes.
APPLICATION	S'applique en couche de finition en intérieur et extérieur pour les logements collectifs et individuels, bâtiments tertiaires et industriels ainsi qu'en finition sur les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur ECAP [®] , EDIL-Therm [®] PSE et EDIL-Therm [®] Laine de Roche. Ne pas appliquer sur des supports fragiles, dégradés et vermoulus. Ne pas appliquer sur des supports froids ou particulièrement alcalins. Respectez une période minimale de vieillissement de l'enduit de quatre semaines. Il convient de contrôler que le produit soit bien adapté aux supports délicats.
RECOMMANDATIONS	<ul style="list-style-type: none"> · Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en phase de dégel. · Ne pas appliquer directement sur des peintures présentant des vermoulores et des écailllements évidents. · Protégez des rayons directs du soleil et de la pluie battante au cours des 48-72 premières heures. La température effective et le taux d'humidité de l'air peuvent accélérer ou ralentir le processus de séchage. · Évitez le contact avec les yeux et la peau. · Après utilisation du produit, lavez les outils à l'eau.
STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none"> · Au frais et à l'abri du gel. · Protégez des rayons du soleil. · Temps de conservation : 12 mois en emballage fermé.
SÉCURITÉ	En ce qui concerne les informations relatives à l'élimination, à la manipulation et au stockage correct du produit, consultez la fiche de sécurité.
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT	<p>Les travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et Cahiers du CSTB en vigueur, à l'A.T.E. (Agrément Technique Européen) et D.T.A. (Document Technique d'Application) ou de l'ATec (Avis Technique) du système d'isolation. Le support doit être résistant, propre, sec, sans trace de gel, ni poussière.</p> <p>Traitement préliminaire du support :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Supprimez toutes les parties de peintures ou d'enduits non adhérents. · Retirez les résidus d'huile de décoffrage sur le béton à l'aide de jets d'eau chaude (nettoyeur haute pression) ou utilisez des produits adéquats. · Réparez les surfaces abîmées ou présentant des craquelures et utilisez si nécessaire un treillis d'armature. <p>Conseillé sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Le béton. · Les façades enduites. · Les panneaux préfabriqués en béton. · Les plaques isolantes. · Les systèmes d'isolation thermique ECAP[®], EDIL-Therm[®] PSE et EDIL-Therm[®] Laine de Roche.



I.T.E / PSE Isolation Thermique par l'Extérieur



Edilteco Benelux S.A. Avenue de Fontenelle 5. 6220 Fleurus Belgique. tel +32 (0)2 524 09 10 (FR) . tel +32 (0)2 521 13 32 (NL) . fax +32 (0)2 524 33 67
 edilteco.com | info@edilteco.be

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

Mélangez lentement l' ECAP® AXC à l'aide d'un malaxeur à faible vitesse. Appliquez ECAP® AXC en utilisant une taloche en inox, de manière homogène et continue. Avant que la couche ne soit sèche, finissez avec une taloche en plastique pour obtenir l'effet esthétique souhaité. Si nécessaire, appliquez dans le cas de surfaces neuves, une couche d'ECAP® F « Fixative » de manière à uniformiser et diminuer l'absorption. En présence de surfaces non uniformes, appliquez une couche d'ECAP® F « Fixative ».

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Aspect :	Pâte	
	Couleur :	Blanc et dans les teintes du nuancier EDILTECO®	
	Liant :	Copolymères acryliques en dispersion aqueuse	
	Dilution :	Prêt à l'emploi	
	Poids spécifique :	1,90 kg/L	
	pH :	9,0	
	Contenu de solides % en poids :	85 %	
	Viscosité Brookfield :	53.000 cps à 20°C	
	Valeur limite UE de COV (Directive 2004-42-CE) pour revêtement pour parois extérieures (Cat A/c), 75 g/L (2007), 40 g/L (2010) :	< 30 g/L de COV	
	Durée de séchage au toucher :	2 - 3 heures environ à + 20 °C et 70 % d' H.R.	
	Température d'application :	Entre + 5 °C et + 30 °C	
	Conservation :	Conservation dans le conditionnement d'origine intact, à une température comprise entre + 5 °C et + 30 °C, stabilité de 12 mois.	
	Température minimale de prise :	+ 4 °C	
	Conditionnement :	Seau en polypropylène de 25 kg	
	Prise de saleté :	DL = 0,95	
	Résistance à l'impact :	Catégorie II	
	Test cycles de gel-dégel :	Aucune lésion, dégradation, aucun encaillage.	
	Épaisseur de la couche d'air équivalente :	Sd = 0,09 m	UNI EN 7783/2
	Degré de perméabilité à la vapeur d'eau :	V = 255 g/m²d (Moyen - Élevé)	UNI EN 7783/2
	Granulométrie et rendement* :	ECAP® AXC K (aspect grésé) · Grain 1,2 mm : environ 2,0 kg/m² · Grain 1,5 mm : environ 2,6 kg/m² · Grain 2,0 mm : environ 3,2 kg/m²	
* Le rendement peut varier sur la base des caractéristiques de rugosité et d'absorption des supports et du système d'application adopté.			

AVERTISSEMENTS

Toujours vérifier le produit avant l'application, pour s'assurer que la couleur corresponde bien à celle demandée. Les réclamations relatives aux coloris ne seront pas acceptées après l'application du produit.

Il est impossible de garantir un séchage sans aucune différence de couleur (taches) en fonction :

- Des variations climatiques et de la situation géographique du bâtiment.
- De l'état du support (structure, pouvoir absorbant, etc.).
- Des matières premières naturelles utilisées.

Pour éviter toute différence de couleur, appliquez des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier. Si le produit est appliqué sur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS), faites particulièrement attention à la valeur de luminosité de la couleur (pas inférieure à 30). Conformément aux réglementations en vigueur, les teintes de coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 sont exclues (en montagne et au-dessus de 1300 m d'altitude, le coefficient d'absorption est limité à 0,5). On veillera à ne pas juxtaposer, sans joint de fractionnement, les teintes dont la différence de coefficient d'absorption est supérieure à 0,2.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition ultérieure.



I.T.E / PSE Isolation Thermique par l'Extérieur



FT ECAP® AXC . Rev 02/2018 . FR

Edilteco Benelux S.A. Avenue de Fontenelle 5. 6220 Fleurus Belgique . tel +32 (0)2 524 09 10 (FR) . tel +32 (0)2 521 13 32 (NL) . fax +32 (0)2 524 33 67
 edilteco.com | info@edilteco.be

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.